

Descripción del producto

TEXTUREVESTO® es un recubrimiento texturizado a base resinas 100% acrílicas siloxánicas, cargas minerales seleccionadas, arenas silicas y aditivos de alta calidad libres de VOC's que lo hacen un recubrimiento de extraordinaria calidad, tanto para interior como para exteriores.

Propiedades

- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto de trabajo
- Estabilidad de color en exteriores
- Excelente dureza y resistencia mecánica
- 100% lavable y resistente al intemperismo
- Resiste formación del algas y hongos

Aplicaciones

- Como acabado decorativo de muros, plafones, panel de yeso o fibrocemento tanto en interiores como en exteriores.
- Ideal para uso arquitectónico o institucional donde se requiera una gran calidad, rendimiento, durabilidad, precio competitivo y mínimos costos de mantenimiento posterior.

Ventajas

- Gran durabilidad y resistencia en exteriores e interiores
- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto de trabajo
- Colores firmes y estables al UV
- Resistencia a los álcalis
- Excelente precio competitivo

Herramientas de aplicación

Espátula o llana metálica

Dilución

- Máximo 10% con agua limpia, con la única finalidad de otorgar la viscosidad y trabajabilidad que el aplicador desea.

Rendimiento Teórico

- 20 a 24 m² por cubeta
- Rendimiento calculado en una superficie plana bajo condiciones de laboratorio, no están contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies porosas, rústicas, muy irregulares o de tirol. El rendimiento puede disminuir hasta un 50% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie, la textura deseada, así como de la aplicación y expertis del aplicador.

Dilución

- Máximo 10% con agua limpia, con la única finalidad de otorgar la viscosidad y trabajabilidad que el aplicador desea.

Texturas

- Damascada, rayada, espatuleada, dedeada, goteada, tiroleada y cualquier tipo de textura de acuerdo a la creatividad del maestro instalador.

Beneficios del Producto



Exterior / Interior



Resistente al intemperismo



Excelente resistencia mecánica

Presentación

Tambor: 200 L

Cubeta: 19 L

Galón: 4 L



Datos Técnicos

% Sólidos en peso	80.0 - 85.0
Viscosidad [KU]	170,000 - 190,000
Densidad [kg/L]	1.8 - 2.0
Tiempo de Secado	
Al tacto [min.]:	2.0
Secado Total [horas]:	8.0
Curado y dureza total [días]:	30.0

Colores e igualaciones

Disponible en color blanco, 50 colores de carta e igualaciones ilimitadas excepto tonos Deep, para estos últimos consultar al agente de ventas.

Toxicidad

No tóxico. Producto elaborado a base de materias primas libres de plomo y mercurio.

Inflamabilidad

Material base agua. No inflamable

Preparación del sustrato

- 1.- La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada (libre de imperfecciones de albañilería).
- 2.- Preparada la superficie, es necesario identificar el sellador adecuado antes de aplicar el recubrimiento final:

Sellovesto® 5x1 Vinil-Acrílico: Para superficies interiores o repintadas sin problemas de alcalinidad o salitre.

Sellovesto® 5x1 Acrílico: Para superficies exteriores nuevas o con problemas de ligero salitre.

Resiev R-38 Fisuras: Para superficies donde corre el riesgo o estén propensas a la aparición de fisuras.

Sellovesto® 100 A: Para superficies que presenten alcalinidad, ligero salitre o simplemente desean mayor protección.

Fondorevesto® (igualado a un color similar a la pintura de acabado final): Para superficies interiores o exteriores sanas donde el color de acabado a aplicar por naturaleza presente bajo poder cubriente.

Aplicación del recubrimiento

- **Texturevesto®** se aplica con llana metálica en forma pareja y homogénea, estirando el material de abajo hacia arriba para evitar desperdicio, el espesor de la capa se da de acuerdo a la textura deseada.
- Iniciar la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes.
- Para el desarrollo de textura o acabado, se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, una aplicando el recubrimiento y otra realizando la textura mientras aun no se seca la pasta.
- Se pueden lograr varios tipos de textura como:
 - **Tirol planchado:** Se logra con tiroleta o pistola texturizadora, lanzando la pasta uniformemente. Se plancha con llana acrílica.
 - **Demascado:** Pasando el rodillo de fibra de hule en todos sentidos.
 - **Rayada vertical:** Se pasa una escobilla o peine en sentido vertical, de arriba hacia abajo, en muros no mayores de 3 m de alto.
 - **Cruzada:** Se obtiene la textura pasando una talocha en sentido vertical y luego en sentido horizontal.
 - **Caracoleada:** Pasar la talocha en forma circular continuamente.

Precauciones de uso

Líquido pegajoso y viscoso. En su manipulación se recomienda: usar guantes de látex y gafas de seguridad; así como overol para evitar manchas en la ropa.

Almacenamiento

Debe permanecer cerrado en su envase original, bajo techo a temperatura ambiente. Después de su uso, manténganse bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Tiempo de vida: 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

Precauciones de aplicación

- La aplicación debe hacerse en forma continua y con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de otra manera quedarán empalmes o juntas frías.
- La textura se debe hacer inmediatamente para evitar que se seque el material y el acabado final quede quemado o arrugado.
- Se debe aplicar por parejas de personal (uno aplica y otro da textura).

Mantenimiento

Para eliminar el polvo, pequeñas manchas y cochambre en general, lavar con agua jabonosa y cepillo plástico.

Limitaciones del producto

- No resiste el lavado o deterioro por productos químicos corrosivos o altas temperaturas.
- No se recomienda su uso en áreas con humedad extrema o lavabilidad diaria.
- No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 5 °C o superiores a 40 °C.
- Este producto no resiste la formación de HONGO ni SALITRE extremo.

Garantía

10 años, con vida útil de 20 años.

GRUPO REVESTO, S.A. de C.V., extenderá una garantía contra defectos de fabricación, después de previas visitas al lugar de la obra y supervisar la correcta aplicación de nuestro material. De extenderse la póliza de garantía, ésta únicamente comprenderá única y exclusivamente el cambio del material que presente posibles defectos de fabricación. GRUPO REVESTO no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo en la superficie aplicada, tampoco otorga garantía si el sustrato no ha sido preparado de acuerdo a esta ficha técnica y/o debido a una deficiencia en la mano de obra utilizada para la aplicación del producto.

Notas importantes

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica, están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos.
- En todos los casos, recomendamos a los compradores, efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar, a su entera satisfacción, si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos, en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.
- La modificación o alteración a la información técnica contenida en este boletín, constituye un(os) delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes y bajo ninguna circunstancia podrá ser alterado o modificado.